MASTICS D´ÉTANCHÉITÉ

SILICONE 590 E
Sanitaire



Propriétés du produit

Mastic d´étanchéité base silicone à élasticité permanente, réticulant avec l´acide acétique, pour l´intérieur et l´extérieur.

Tenue sans primaire sur de nombreux matériaux, entre autres sur verre, surfaces vitreuses, céramique, émail et métaux anti-corrosion.

- Température d´utilisation : +5°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : env. 15 minutes (23°C, 50% HR air)
- Résistance à l´allongement admissible : env. 25 %
- Temps de durcissement :
  env. 2,5 mm au cours de premières 24 heures (23°C, 50% HR air)
- Résistance à la température : -40°C à + 150°C
- Résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries, sans solvants. Adhésion sur les flancs.
- Tenue générale
  Eau, nettoyants aqueux, acides doux et lessives.
  Sur courte durée également essence, alcool à brûler, graisses et huiles.

Domaines d´utilisation

- Étanchéification de joints d'angles à fonction unique d´étanchéité, à max. 5% de dilatation
  ainsi que
- Étanchéification de joints de dilatation pour la construction de fenêtres et portes, dans la métallurgie, le sanitaire, la fabrication de cuisines et l´étanchéification de surfaces de sols céramiques.

Couleurs

transparent, blanc, brun clair, brun, gris, gris clair, noir

SILICONE 594 N
Fenêtres



Propriétés du produit

Mastic d´étanchéité base silicone à élasticité permanente à réticulation neutre pour l´intérieur et l´extérieur.

Tenue sans primaire sur de nombreux matériaux, entre autres sur verre, surfaces vitreuses, céramique, émail, maçonnerie, crépi, béton, bois, de nombreuses matières plastiques, tôle laquée et de nombreux métaux (cuivre également).

- Température d´utilisation : +5°C à + 35°C
- Temps de formation de peau : env. 8 minutes (23°C, 50% HR air)
- Résistance à l´allongement admissible : env. 25 %
- Temps de durcissement :
  env. 3 mm au cours de premières 24 heures (23°C, 50% HR air)
- Résistance à la température : -40°C à + 180°C
- Résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries, sans solvants, peu odorant, non corrosif, adhésion sur les flancs.
- Tenue générale
  Eau, nettoyants aqueux, acides doux et lessives.
  Sur courte durée également essence, alcool à brûler, graisses et huiles.

Domaines d´utilisation

- Étanchéification de joints d´angles à fonction unique d´étanchéité, à max. 5% de dilatation
  ainsi que
- Étanchéification de joints de dilatation pour la construction de fenêtres et portes, dans la métallurgie, le sanitaire, la fabrication de cuisines pour les travaux de toiture et plomberie, dans la technique de la chaufferie, aération et climatisation.

Couleurs

transparent, blanc, brun clair, brun, gris, noir

Copyright © by KLEIBERIT – Brandname of KLEBCHEMIE GmbH & Co. KG 10/2015

10/15 - venillez vous reporter aux fiches techniques KLEIBERIT.

KLEIBERIT M. G. Becker GmbH & Co. KG • Max-Becker-Str. 4 • 76356 WEINGARTEN/GERMANY • Phone +49 7244 62-0 • Fax +49 7244 700-0